




Tork Advanced Pyyhe 415 vetopyyherulla

 24,5 cm |  275 m |  1 kerroksia



Tuotenro	100134
Järjestelmä	M2-järjestelmä, M2
Kerroksia	1
Väri	Valkoinen
Painatuksella	Ei
Rullan	275 m
pituus	
Rullan leveys	24,5 cm
Halkaisija	19,0 cm

Tuotteen ominaisuudet

Erittäin imukykyinen

Yleispyyhe erilaisiin työympäristöihin

Erinomainen alueilla joissa korkea kulutus

Vetopyyherulla on nopea ja helppo vaihtaa

Logistiikka

Sisäpakkauksen erittely

Määrä/sisäpakkaus: 1

Bruttopaino/sisäpakkaus: 1,67333 kg

Nettopaino/sisäpakkaus: 1,5833 kg

EAN, sisäpakkaus: 7322540069181

Kuljetusyksikön erittely

Pakkausmateriaalit, pkt: Pahvilaatikko

Sisäpakk./pkt: 6

Pituus, pkt: 586 mm

Leveys, pkt: 396 mm

Korkeus, pkt: 262 mm

Tilavuus, pkt: 0,0608 m³

Bruttopaino, pkt: 10,04 kg

Nettopaino/pkt: 9,4998 kg

EAN, pkt: 7310791043036

Määrä/pkt: 6

Trp Pallet: 28

Ympäristö

Sisältö

CTMP mekaaninen kuitu
Kierrätyskuitu
Kemikaalit

Materiaalit

CTMP (chemo-thermo mechanical pulp) kemimekaaninen massa
Massa tuotetaan mekaanisen massanvalmistuksen muunnoksella. Perusprosessissa kuoritut rungot pakotetaan hiomakiveä tai pyöriviä metallilevyjä vasten. Käyttökelpoisen massan osuus on suurempi, mutta paperin lujuus on pienempi kuin sulfaatti- tai kemikaalikuidutuksella saatu. CTMP-prosessissa puulastuja liotetaan ensin rikkipohjaisissa kemikaaleissa ja pehmitetään höyryllä ennen hiontaa. Nämä lisävaiheet pienentävät energiankulutusta ja mahdollistavat ligniinin ja hartsien poistamisen puusta, mistä on seurauksena vahvempi massa.

Paperimassa kierrätyskuiduista
Kierrätyskuiduista valmistetun paperimassan raaka-aineina ovat painotalojen ja toimistojen paperijäte. Prosessiin kuuluu erilaisia puhdistus-, musteenpoisto- ja käsittelyvaiheita.

Lisäämällä kierrätyskuitujen osuutta pehmopaperin tuotannossa saavutetaan merkittäviä ympäristöetuja:

- Tarvitaan vähemmän raakapuuta tuotettua pehmopaperitonna kohti
- Huomattavasti pienempi energiankulutus
- Merkittävästi pienempi happamoitumisenergia tuotantoprosessin päästöjen (SO₂, NO_x) vähentyessä. Happamoituminen tarkoittaa ilman pH-arvon nousua, joka aiheuttaa happosateita negatiivisine vaikutuksineen.
- Merkittävästi pienempi akvaattinen happikatopotentiaali vähentyneiden vesistö päästöjen (COD, N, P) ansiosta. Akvaattinen happikato tapahtuu, kun vedessä oleva orgaaninen aines hajoaa ja kuluttaa prosessissa happea. Vesistöjen happikato vaarantaa vesistöjen eliöstön.

Ympäristömerkintä

Tälle tuotteelle on myönnetty pohjoismainen Joutsen-ympäristömerkintä. Se todistaa, että:

- Raakamateriaalina käytetty sellumassa sisältää vähintään 15 % sertifioituista metsistä peräisin olevaa puuta.
- Omat ja toimittajiemme tuotantoprosessit täyttävät energiankulutukselle ja ilmasto-/vesistö päästöille asetetut korkeat vaatimukset.
- Tuotantolaitoksessa käytettyjen kemikaalien tarkka valvonta

Märkälujite

Toimittajamme vakuuttavat, että prosesseissa käytetty märkälujite sisältää alle 1 % orgaanisia klooriyhdisteitä ja ettei niissä ole mitään muita ympäristölle haitallisia aineita.

Liimat

Toimittajamme vakuuttavat, että jalostusprosessissa ja pakkausmateriaaleissa käytetyt

liimat eivät sisällä halogenoituja liuottimia tai muita kemikaaleja, jotka voivat olla ympäristölle vaarallisia.

Tuotanto

Tuote valmistetaan Lilla Edetin tehtaalla Ruotsissa ja on sertifioitu ISO 9001:2000, ISO 14001 ja EMAS.

Tuotteelle on myönnetty Pohjoismainen ympäristömerkki (Joutsen). Lisenssi nro 305003.

Hävittäminen

Tätä tuotetta pääasiassa käytetään henkilökohtaiseen hygieniaan näin ollen tuote voidaan hävittää muiden talousjätteiden mukana. Jos tuotetta on käytetty teollisuuden prosesseissa niin tarkista paikalliset säännökset tuotteen hävittämisestä.

Yhteensopivat tuotteet

[Tork Annostelijat vetopyyherulla \(559000\)](#)

[Tork Annostelijat vetopyyherulla \(559008\)](#)



© 2006 SCA Away from Home Tissue Europe. Puhelin: 09 506 88402, sähköposti: tork.fi@sca.com

[Käyttöehdot](#). Lisätietoja Torkista löytyy sivustosta www.sca.com.